

Pose de carrelage sur anciens sols carrelés

2a Rebouchage :
Nivorapid

2b Primaires (au choix) :
Mapeprim SP
EcoPrim T

2c Ragréages (au choix) :
Plano 3
Ultraplan Maxi
Ultraplan Turbo

3a Colles (au choix) :
Keraflex
Ultralite S
Keraflex S1

4a Joints :
Ultracolor Plus
(de 2 à 20 mm)



Ancien sol carrelé

Étape 1

RECONNAISSANCE DU SUPPORT

EXAMEN VISUEL

- Recherche de fissures, d'affaissements, de différences de niveaux...

Si aucun défaut visuel constaté

EXAMEN SONORE

- Sondage du support pour rechercher des carreaux sonnants creux. Sondage réalisé dans chaque pièce pour conforter le résultat positif.

PASSEZ À L'ÉTAPE 2

Si défauts constatés

COMPTABILISER LES SURFACES PRÉSENTANT DES DÉFAUTS

- Si elles représentent - de 10 % du total : déposer uniquement les carreaux défectueux ainsi que les restes de colles non adhérents ou le mortier de pose des carreaux scellés.
- Si elles représentent + de 10 % du total : déposer la totalité du revêtement, y compris les traces de colles non adhérentes ou le mortier de pose des carreaux scellés. Analyse des fissures pour déterminer leurs causes et leur importance. La dépose du revêtement fissuré est conseillée.

Étape 2

PRÉPARATION DU SUPPORT

TYPES DE REVÊTEMENTS EXISTANTS ET TYPES DE PRÉPARATION

- Pierre naturelle, Granito à base de liants hydrauliques :
 - **Ponçage** (tampon abrasif, disque diamant) ou **décapage** (avec solution décapante prête à l'emploi). Le support doit avoir perdu sa brillance.
 - **Dépoussiérage** (aspirateur, balai).
- Terre cuite :
 - **Ponçage** (tampon abrasif, disque diamant).
- Carreaux non émaillés, non polis, pâte de verre :
 - **Lavage** (lessive sodée + rinçage à l'eau).
- Carreaux émaillés ou polis :
 - **Ponçage** (tampon abrasif, disque diamant). Le support doit avoir perdu sa brillance.
 - **Lavage** (lessive sodée + rinçage à l'eau).

RÉPARATIONS LOCALISÉES

- Rebouchage (jusqu'à 10 mm avec mortier colle).
- Au delà de 10 mm, rebouchage avec un produit spécifique rapide, type **Nivorapid (2a)**.

RÉPARATIONS GÉNÉRALISÉES

Ragrèage avec un enduit autolissant (classé P3 au minimum) adapté à la rénovation, associé à son primaire (**2b** et **2c**).

Étape 3

COLLAGE

Pose avec ou sans primaire selon certificat CSTB du mortier colle (**3a**).

Étape 4

FINITION & POINTS PARTICULIERS

JOINTOIEMENT (**4a**)

Pour le délai avant jointoiment, se référer à la fiche technique de la colle choisie.

JOINT DE DILATATION EXISTANT

- Déposés et refaits : les découpes de carreaux sont interdites au droit de ce nouveau joint.

JOINT DE FRACTIONNEMENT EXISTANT

- Sur ancien dallage et chape adhérente : les joints ne sont pas repris à l'aplomb dans le nouveau revêtement.
- Sur chape ou dalle désolidarisée, dallage avec sol chauffant ou plancher : les joints doivent être respectés sans décalage sauf en cas de désolidarisation du nouveau carrelage.